

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Державне підприємство «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр
стандартизації, метрології, сертифікації і захисту прав споживачів»

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

№74.90.19-047/16 від 27.10.2016

м. Київ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник генерального директора
ДП «Укрметртестстандарт»

В.П.Місячний

«27» _____ 2016 р.
М.П.

1 Підстава для проведення споживчої експертизи: заявка №204-028/16 від 18.10.2016; договір № 204-B26/16 від 19.10.2016

2 Виконавець споживчої експертизи (експертна організація):

Державне підприємство «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації і захисту прав споживачів»

3 Відомості про експертів Кузьменко Людмила Олексіївна, начальник науково-технічного відділу споживчих експертиз; Ніколаєнко Володимир Костянтинович, провідний інженер із стандартизації;

4 Замовник експертизи :

назва _____

адреса _____

ідентифікаційний код _____

5 Загальні відомості про об'єкт споживчої експертизи: портландцемент марки ПЦ II/Б-III-400, торгівельної марки POLIREM® (згідно маркування: виробник ТОВ «Промцемент», 87302, Донецька обл., м.Амвросіївка, вул.Заводська, 1; фасувальник: POLIREM, 02660 м.Київ, вул.Віскозна, 3). Товар придбаний 08.09.2016 в магазині ТОВ «ТБТ ОЛДІ» за адресою м.Київ, пр-т Перемоги, 49/2, чек 6.1111.158;

6 Предмет споживчої експертизи: підтвердження відповідності портландцементу марки ПЦ II/Б-III-400, торгівельної марки POLIREM® вимогам національних стандартів.

7 Законодавчі та нормативно-правові акти, нормативні документи, на відповідність яким здійснюється оцінка об'єкта експертизи:

• Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV;

• Закон України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 № 1023-XII;

Висновок чинний на дату його затвердження. Висновок поширюється на зразки продукції, надані на експертизу.

У разі змін законодавства, внесенні змін до нормативно-правових актів та/або нормативного документу, згідно якого виробляється продукція, інших змінах, що мають відношення до об'єкта експертизи висновок втрачає чинність.

- ДСТУ Б В.2.7-112-2002 «Будівельні матеріали. Цементи. Загальні технічні умови»»;
- ДСТУ Б В.2.7-46:2010 «Будівельні матеріали. Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови».

8 ВИСНОВОК:

8.1 За результатами експертної оцінки документів, наданих заявником – фізичною особою Галаган Ю.О., - встановлено, що *портландцемент марки ПЦ II/Б-III-400, торгівельної марки POLIREM®*, виробник ТОВ «Промцемент» (87302, Донецька обл., м. Амвросіївка, вул. Заводська, 1), фасувальник POLIREM (02660 м.Київ, вул. Віскозна, 3), придбаного 08.09.2016 в магазині ТОВ «ТБТ ОЛДІ» за адресою м.Київ, пр-т Перемоги, 49/2, чек 6.1111.158,

НЕ ВІДПОВІДАЄ

вимогам ДСТУ Б В.2.7-46:2010 «Будівельні матеріали. Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови» за загальними показниками призначення: міцність на стиск, строки тужавлення.

Підстава: Протокол № 25-16 за результатами лабораторних випробувань портландцементу марки ПЦ II/Б-III-400 згідно вимог ДСТУ Б В.2.7-46:2010, договір 198/1 від 18.07.2016, складений 13.10.2106. Випробування проведені Центральною лабораторією ПАТ «Укргеолбудм (вул. Павлівська, 29, м. Київ, 01135), атестат акредитації № 2Т540.

9. РЕЗУЛЬТАТИ СПОЖИВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ:

9.1 Загальні відомості

9.1.1 Згідно з частиною першою статті 268 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-IV якість товарів, що поставляються, повинна відповідати стандартам, технічним умовам, іншій технічній документації, яка встановлює вимоги до їх якості.

9.1.2 Згідно з частиною першою статті 6 закону України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 № 1023-XII «Продавець (виробник, виконавець) зобов'язаний передати споживачеві продукцію **належної якості**, а також надати інформацію про цю продукцію.».

Згідно з частиною першою статті 14 закону України «Про захист прав споживачів» «Споживач має право на те, щоб продукція за звичайних умов її використання, зберігання і транспортування була безпечною для його життя, здоров'я, навколишнього природного середовища, а також не завдавала шкоди його майну.».

9.1.3 Згідно з маркуванням портландцемент марки ПЦ II/Б-III-400, торгівельної

марки POLIREM®, виробляється за

- ДСТУ Б В.2.7-112-2002 «Будівельні матеріали. Цементи. Загальні технічні умови», який встановлює загальні вимоги щодо якості і безпечності цементів всіх видів, типів і марок;

- ДСТУ Б В.2.7-46:2010 «Будівельні матеріали. Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови», який встановлює вимоги до якості і безпечності цементів загальнобудівельного призначення, які виготовляються на основі портландцементного клінкеру.

9.1.4 Згідно з пунктом 5.2.2 ДСТУ Б В.2.7-112-2002 «Загальними показниками призначення для всіх цементів є показники міцності, строків тужавлення, речовинного складу, вмісту ангідриду сірчаної кислоти (SO), які установлюються нормативним документом на конкретний вид цементу.»

Згідно з пунктом 5.2.4 ДСТУ Б В.2.7-112-2002 «Обов'язкові показники якості цементів установлюють відповідні нормативні документи на конкретний вид цементу.»

9.1.5 Згідно з пунктом 4.2 ДСТУ Б В.2.7-46:2010 для ідентифікації цементів їх позначки повинні включати:

- найменування цементу (....., Портландцемент з шлаком,);
- позначку даного стандарту (ДСТУ Б В.2.7-46:2010);
- позначку цементу згідно з пунктом 4.1.1 ДСТУ Б В.2.7-46:2010 (....., Тип II,);
- умовну позначку цементу відповідно до таблиці 1 ДСТУ Б В.2.7-46:2010 (....., ПЦ II/Б-Ш,.....);
- марку цементу згідно з пунктом 4.1.2 ДСТУ Б В.2.7-46:2010 (...., 400,);
- позначку Р за наявності високої ранньої міцності цементу;
- за наявності в складі цементу пластифікуючих або гідрофобізуючих добавок, відповідно позначку ПЛ або ГФ;
- позначку Н для цементу на основі клінкеру нормованого складу.

9.1.6 Згідно з ДСТУ Б В.2.7-46:2010 встановлені такі показники призначення портландцемент марки 400:

9.1.6.1 Вимоги до міцності на стиск (таблиця 2 пункту 5.6.2 ДСТУ Б В.2.7-46:2010):

Марка цементу (з позначками швидкості твердіння)	Міцність на стиск, МПа, не менше, через		
	2 доби	7 діб	28 діб
400	-	20,0	40,0

9.1.6.2 Строки тужавлення (пункт 5.6.5 ДСТУ Б В.2.7-46:2010)

- початок тужавлення для всіх типів і видів цементу марок, у тому числі для цементу марки 400 повинен наставати не раніше ніж 60 хв.;

- кінець тужавлення для всіх типів, видів і марок цементів – не пізніше ніж 10 год. від початку замішування.

9.1.7 Маркування цементів

Згідно з пунктом 9.2 ДСТУ Б В.2.7-46:2010 та пунктом 5.5.3 ДСТУ Б В.2.7-112-2002 маркування повинне бути чітким і містити такі реквізити:

- найменування підприємства-виробника та/або його товарний знак;
- умовне позначення цементу згідно з вимогами нормативного документа на нього, а при відсутності цих вимог - повне найменування;
- позначення нормативного документа, за яким поставляють цемент;
- гарантовану масу нетто цементу в упаковці;
- знак відповідності при поставці сертифікованого цементу.

9.2 Результати експертизи:

9.2.1 Метою цієї експертизи є встановлення відповідності портландцементу марки ПЦ ІІ/Б-Ш-400, торгівельної марки POLIREM[®], виробник ТОВ «Промцемент» (87302, Донецька обл., м. Амвросіївка, вул. Заводська, 1), фасувальник POLIREM (02660 м.Київ, вул. Віскозна, 3), придбаного 08.09.2016 в магазині ТОВ «ТБТ ОЛДІ» за адресою м.Київ, пр-т Перемоги, 49/2, чек 6.1111.158 (надалі по тексту - портландцемент марки ПЦ ІІ/Б-Ш-400, торгівельної марки POLIREM[®]), національним стандартам України на підставі наданих документів.

Примітка: інформація про виробника і фасувальника надана згідно з маркуванням.

9.2.2 На експертизу надано

- копію протоколу випробувань № 25-16 від 13.10.2106 (додаток 1);
- скан-копію квитанції про придбання товару (додаток 2);
- фото пакування портландцементу марки ПЦ ІІ/Б-Ш-400, торгівельної марки POLIREM[®] (додаток 3).

9.2.3 За результатами експертної оцінки наданих документів встановлено:

9.2.3.1 Портландцемент марки ПЦ ІІ/Б-Ш-400, торгівельної марки POLIREM[®] виробляється згідно з ДСТУ Б В.2.7-46:2010 та ДСТУ Б В.2.7-112-2002 (додаток 3, фото 1);

9.2.3.2 Виробником портландцементу марки ПЦ ІІ/Б-Ш-400, торгівельної марки POLIREM[®] є ТОВ «Промцемент», адреса виробника: 87302, Донецька обл., м. Амвросіївка, вул. Заводська, 1; фасувальником – POLIREM, адреса фасувальника: 02660, м.Київ, вул. Віскозна, 3 (додаток 3, фото 2).

9.2.3.3 Випробування портландцементу марки ПЦ П/Б-Ш-400, торгівельної марки POLIREM® на відповідність вимогам ДСТУ Б В.2.7-46:2010 проведені Центральною лабораторією ПАТ «Укргеолбудм (вул. Павлівська, 29, м. Київ, 01135), атестат акредитації № 2Т540, чинний від 21.12.2012 по 20.12.2017.

Протокол № 25-16 за результатами лабораторних випробувань портландцементу марки ПЦ П/Б-Ш-400 згідно вимог ДСТУ Б В.2.7-46:2010, договір 198/1 від 18.07.2016, складений 13.10.2016 (додаток 1).

Примітка: Згідно з інформацією, отриманою з сайту Національного агентства з акредитації України <http://naau.org.ua/reestr-akreditovanix-ooov/> акредитація Центральної лабораторії ПАТ «Укргеолбудм» призупинена з 19.07.2016. Інформація чинна станом на 21.10.2016.

За результатами випробувань портландцементу марки ПЦ П/Б-Ш-400, торгівельної марки POLIREM®, **не відповідає** вимогам ДСТУ Б В.2.7-46:2010 за показниками:

- **міцність на стиск через 7 діб:** середнє значення $2,4 \text{ Н/мм}^2$ ($2,4 \text{ МПа}$) при нормі не менше 20 Н/мм^2 (20 МПа);

- **строки тужавлення:** початок тужавлення настав через 630 хв. (при нормі не раніше ніж 60 хв.) та завершився через 710 хв. від початку замішування (при нормі не пізніше ніж 10 год. (600 хв.));

Примітка: фактично за результатами випробувань **початок тужавлення** портландцементу марки ПЦ П/Б-Ш-400, торгівельної марки POLIREM® **настав пізніше, ніж мав завершитися.**

Висновок чинний на дату його затвердження.

Висновок поширюється на зразки продукції, надані на експертизу.

У разі змін законодавства, внесенні змін до нормативно-правових актів та/або нормативного документу, згідно якого виробляється продукція, інших змінах, що мають відношення до об'єкта експертизи висновок, втрачає чинність.


Додаток:

1. Протокол випробувань № 25-16 від 13.10.2016 в 1 прим. на 2-х арк.
2. Скан-копія квитанції про придбання товару в 1 прим. на 1 арк.
3. Фото пакування 1 прим. на 2-х арк.

Експерти:


(підпис)

Л.О.Кузьменко
(ініціали, прізвище)


(підпис)

В.К.Ніколасенко
(ініціали, прізвище)